

Rendement acoustique:

| ASTM C423 | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------|
| Coefficients d'absorption à des fréquences de | | | | | | | |
| Épaisseur | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | NRC |
| 2 po | 0,26 | 0,68 | 1,12 | 1,10 | 1,03 | 1,04 | 1,00 |
| 3 po | 0,63 | 0,95 | 1,14 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| 4 po | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,04 | 1,07 | 1,08 | 1,10 |

Masse volumique:

| | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| ASTM C612-93 Nominal | 4 lbs/ft ³ | 64 kg/m ³ |
| ASTM C 612-00 Réel | 3.5 lbs/ft ³ | 56 kg/m ³ |

Dimensions:

| Épaisseur | Largeur: | Longueur: |
|-----------|----------|-----------|
| 1.5" | 24" | 48" |
| 2" | 24" | 48" |
| | | 60" |
| 2.5" | 24" | 48" |
| 3" | 24" | 48" |
| | | 60" |
| 3.5" | 24" | 48" |
| 4" | 24" | 48" |
| | | 60" |
| 5" | 24" | 48" |
| | | 60" |
| 6" | 24" | 48" |

Facteurs-clé de qualification:

- Faible absorption d'humidité
- Excellent rendement acoustique
- Incombustible
- Léger
- Peut être ouvragé / laminé
- Excellente résistance thermique
- Non corrosif
- Chimiquement inerte
- Produit et procédé exempts de CFC et de HCFC
- Fabriqué à partir de matériaux naturels et recyclés

Revêtements:

Il est possible de laminier le produit avec un aluminium renforcé. Veuillez prendre note que les produits laminés peuvent modifier les températures de service.

Autres produits ROXUL:

Veuillez consulter ROXUL inc. pour tous vos besoins en isolation. Nous offrons une gamme étendue de produits pour toutes les applications, depuis l'isolation des tuyaux jusqu'aux produits pour usage résidentiel en passant par la gamme complète des produits pour usage commercial. ROXUL encourage toute demande d'information et répond rapidement à tous vos besoins.

*Des dispositions particulières peuvent être nécessaires pour identifier un lot. Vérifier avec le manufacturier.

Nota :

Comme Roxul Inc. n'a aucun contrôle sur la conception de l'installation, la main-d'œuvre, les matériaux accessoires ou les conditions de pose, elle ne peut garantir l'efficacité ou le résultat des installations contenant des produits Roxul inc. La responsabilité de Roxul inc. et les recours possibles sont limités par les conditions générales de vente. La présente garantie limitée a préséance sur toute autre garantie expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

ROXUL INC.
www.roxul.com

Milton, Ontario Tel: 905-878-8474
Tel: 1-800-265-6878

Fax: 905-878-8077
Fax: 1-800-991-0110

Revisé: le 11 mars, 2009
 Remplace: le 9 août, 2007